










# Alu Med











---

 **SilentGliss**<sup>®</sup>

# Alu Med

Gewebe	DIN 60 001		100% Polyester, Aluminium bedampft
Flächengewicht (g/m <sup>2</sup> )	DIN EN 12127		95
Gewebedicke (mm)	DIN ISO 2286-3		0.19
Ausrüstungsarten			versteift oder deko
Stoffbreite (cm)			200
Lamellenbreiten (mm)			89, 127
Schwerentflammbarkeit			B1 (DIN 4102)
Lichtechtheit	DIN ISO 105-B02		6-7
Pflegehinweise			
Geeignet für Konfektionsart Wave®			Ja

## Solar und Optische Kennzahlen (DIN EN 410) Alle Werte sind Nennwerte mit einer Toleranz von +/- 5%.

Farbe	10	20	30	40	50
	9	6	4	5	3
	53	55	54	56	53
	38	39	42	39	44
	9	8	7	7	6
	53	56	56	57	57
	38	36	37	36	37
	-	5	4	4	3
	0.42	0.41	0.41	0.41	0.41

 Lichttransmissionsgrad (%)

 Lichtreflexionsgrad (%)


 Lichtabsorptionsgrad (%)

 UV-Transmissionsgrad (%)

 Strahlungstransmissionsgrad (%)

 Strahlungsreflexionsgrad (%)

 Strahlungsabsorptionsgrad (%)

 Gesamt g-Wert (Glas g-Wert: 0,72; 1,6 W/m<sup>2</sup> K) DIN EN 13363-1




10



20



30



40



50